



PESLE MARINE PAINTS
TRIESTE

FLEXY

Smalto flessibile

È uno smalto semilucido monocomponente dotato di ottima adesione e grande flessibilità, adatto alla verniciatura dei gommoni e della vinilpelle.

IMPIEGO

1. Lavare almeno due volte la superficie con uno straccio imbevuto di Solvente 102 Antisilicone (usare uno straccio pulito, se la superficie è estesa cambiare straccio di tanto in tanto) onde essere sicuri d'avere eliminato completamente le sostanze contaminanti quali grassi, cere, siliconi, ecc. che ostacolano l'adesione.
2. Irruvidire la superficie con carta abrasiva a grana medio fine (n° 180-240) o con feltro abrasivo.
3. Applicare lo smalto Flexy: la verniciatura va eseguita preferibilmente a pennello in due mani, avendo cura di pennellare sempre in un senso, senza incrociare nè passare il pennello su zone già verniciate anche da poco tempo, soprattutto nell'applicazione della seconda mano.
4. La seconda mano può essere applicata non prima di sei ore dall'applicazione della prima mano. Non occorre eseguire carteggiatura tra le mani. Applicando uno spessore normale, dopo circa 10 ore la superficie è perfettamente asciutta.

AVVERTENZE

- Mescolare molto accuratamente prima dell'uso.
- Non utilizzare con temperature sotto i 0° C o sopra i 38° C. In caso di temperature rigide è importante attendere almeno 48 ore per il varo dopo l'ultima mano.
- Nel caso della verniciatura di un gommone, eseguirla con lo stesso gonfio, ma non in pressione, per evitare la fuoruscita di aria da eventuali microporosità.
- Cospargere di talco il gommone nel caso esso debba essere ripiegato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colori	avorio, grigio, giallo, arancio, rosso, bianco e nero
Peso specifico	1.15 - 1.20
Essiccazione:	
fuori polvere	1 ora a 20°
al tatto	3 ore a 20°
completa	10 ore a 20°
per ricopertura	6 ore a 20°
Sistemi di applicazione	pennello, spruzzo
Diluyente	n. 4